產協企業股份有限公司 **CHAN SIEH ENTERPRISES CO.,LTD.**

台北市南京東路二段 90 號 3 樓
3F.,90. SEC. 2, NANKING. E. RD. TAIPEI, TAIWAN R. O. C.

TEL ：(02)25816516(10 Lines)
FAX ：(02)25317923.25816899
E-mail：chansieh@ms17.hinet.net

技術資料表 L-2823-1 水性 PU 樹脂

產品物性：

型態	：	陰離子性、脂肪族聚醚/聚酯多元醇型
外觀	：	乳白色乳液
固型分 (%w/w)	：	35~37
PH(25℃)	：	7.0-9.0
黏度 (25℃；mPa.S)	：	2000~5000
揮發物	：	水，FDEA
中和劑	：	TEA
密度	：	1.05
冷凍/融解 安定性	：	安定

簡介：

L-2823-1 環保型，不含錫觸媒、APEO，可直接使用在金屬與塑膠基材上,具有優異密著性與耐化,亦可和異氫酸類架橋劑如 Bayhydur XP-2655(Covestro)或 Easaqua™ L 600(Vencorex)搭配混合使用，添加量 5~10%以增進物性。

用途：

- 塑膠、金屬基材上之底漆。
- 汽車內部塑膠塗裝。

最終物性：

- 低光澤
- 硬度高
- 耐酒精性、耐溶劑性及耐化學性
- 金屬與塑膠有極佳密著

貯存性：

請置放於乾燥處，可貯存一年。

安全性：

請參考 L-2823-1 的物品安全資料 SDS。

請注意：以上為參考資料，不負保證責任。在使用之際，請先了解是否適用於所需之用途，再行使用。