產協企業股份有限公司 **CHAN SIEH ENTERPRISES CO., LTD.**

台北市南京東路二段90號3樓

TEL： +886-2-25816516 (10 Lines)
FAX： +886-2-25317923/25816899
E-mail : chansieh@ms17.hinet.net

3F.,90, SEC. 2, NANKING. E. RD. TAIPEI, TAIWAN R .O. C.

V1.1

技術資料表 L-2903M 水性 PU 樹脂

簡介：

可常溫自乾，可無需添加架橋劑即有非常好的耐化及耐機械等物性，亦可搭配氮丙啶架橋劑。

產品物性：

型態	：	陰離子性、聚酯多元醇型
外觀	：	微藍、半透明乳液
固型分 (%w/w)	：	39.0~41.0
PH(25℃)	：	7.0-9.0
黏度 (25℃；mPa.S)	：	<800
揮發物	：	水、DMAC
中和劑	：	TEA
密度	：	1.05
冷凍/融解 安定性	：	安定
塗膜硬度（常溫 5 天）	：	2H

用途：

-木器塗料、塑膠的表面塗裝，或與石英砂等無機填料製成地坪漆。

最終物性：

- 硬質、高光澤
- 耐溼氣、耐化學性及耐磨擦性。

貯存性：

請置放於乾燥處，可貯存一年。

安全性：

請參考 L-2903M 的物品安全資料 SDS。

請注意：以上為參考資料，不負保證責任。在使用之際，請先了解是否適用於所需之用途，再行使用。

產協企業股份有限公司
台北市南京東路二段90號3樓
3F.,90, SEC. 2, NANKING. E. RD. TAIPEI, TAIWAN R .O. C.

CHAN SIEH ENTERPRISES CO., LTD.
TEL： +886-2-25816516 (10 Lines)
FAX： +886-2-25317923/25816899
E-mail : chansieh@ms17.hinet.net

V1.1

木器亮光塗料建議配方

	分類	重量 g	牌號	廠家	備註
A	樹脂	89.13	L-2903M (40%)	Chansieh	水性 PU
	成膜助劑	1.78	DPnB		
	助溶劑	8.91	EtOH		乙醇
	助劑	0.18	BYK-349	BYK	
		100	A part		
B	架橋劑	3.57	CX-100		氮丙啶
		3.57	B part		

烘烤條件：45 度 x 40 分
常溫乾燥：20 分鐘後可打磨

請注意：以上為參考資料，不負保證責任。在使用之際，請先了解是否適用於所需之用途，再行使用。