產協企業股份有限公司 **CHAN SIEH ENTERPRISES CO.,LTD.**

台北市南京東路二段90號3樓 TEL ：(02)25816516(10 Lines)
FAX ：(02)25317923
3F.,90. SEC. 2, NANKING. E. RD. TAIPEI, TAIWAN R. O. C. Website :www.chansieh.com.tw

P-55

一、簡介：

P-55 為苯乙烯-壓克力共聚合之水性樹脂，可應用於室外、彈性塗料用之樹脂，其皮膜柔軟、彈性佳及與顏料相容性良好。

二、一般物性：

外　觀	：	白色乳液
主成分	：	苯乙烯-壓克力共聚合水性樹脂
固型分	：	55±1%
P　H	：	7±1
黏　度	：	3000~4000 cps
		(BROOKFIELD VISCOMETER,RVF,#3/10 rpm/30℃)
離子性	：	陰離子
Tg	：	約-10℃
貯存性	：	6 個月；可置放於室內或室外；開封後請儘快使用完畢。

三、樹脂特性：

- 乳液之機械安定性良好。
- 塗膜具有極優越之耐水、耐鹼性
- 樹脂對顏料混合性良好。
- 塗膜之彈性佳。
- 塗料化之作業性良好。

四.、應用試驗

(1) 純樹脂

試驗條件:室溫造膜

力學性能: CNS 3553、CNS 10757

抗張強度: >3.0 kgf/cm^2

伸長率 : >2000%

五、包裝：

淨重 200Kg，用鐵桶包裝。

請注意：

在本說明書中所記載之配方，為本實驗室所使用，不負保證責任。

在使用之際，請先了解是否適用於所需之用途，再行使用。