產協企業股份有限公司 **CHAN SIEH ENTERPRISES CO.,LTD.**

台北市南京東路二段90號3樓 TEL ：(02)25816516(10 Lines)
FAX ：(02)25317923
3F.,90. SEC. 2, NANKING. E. RD. TAIPEI, TAIWAN R. O. C. Website :www.chansieh.com.tw

P-60

一、簡介：

P-60 為一純壓克力共聚合之水性樹脂，可應用於室外、彈性塗料用之樹脂，其皮膜柔軟、彈性佳及與顏料相容性良好。

二、一般物性：

外　觀　：　白色乳液
主成分　：　純壓克力共聚合水性樹脂
固型分　：　60±1%
P　H　：　6±1
黏　度　：　2500±500 cps
(BROOKFIELD VISCOMETER,RVF,#3/10 rpm/30℃)
離子性　：　陰離子
M.F.T.　：　<0℃
貯存性　：　6 個月；可置放於室內或室外；開封後請儘快使用完畢。

三、應用例：

(1) 參考配方：見 P.2
(2) 樹脂特性：
- 乳液之機械安定性良好。
- 塗膜具有極優越之耐水、耐鹼性
- 樹脂對顏料混合性良好。
- 塗膜之彈性佳。
- 塗料化之作業性良好。

四、包裝：

淨重 200Kg，用鐵桶包裝。

參考配方：

	原　　料	用　量(Kg)	使　用　廠　牌
(a)	乙二醇	2.0	
	分散劑	0.4	(R&H Tamol 731)
	濕潤劑	0.2	(Nopco 188A)
	消泡劑	0.1	(Nopco 8034)
	水	7.0	
	二氧化鈦	25~27	
(b)	增黏劑	0.2	(Natrosol HEC 250 MR)
	水	5.0	
(c)	P-60	56~58	
	造膜助劑	1.0	(Texanol CS-12)
	防腐劑	0.1	
	銨水	0.1	
	合計	101.1	

請注意：

在本說明書中所記載之配方，為本實驗室所使用，不負保證責任。

在使用之際，請先了解是否適用於所需之用途，再行使用。