產協企業股份有限公司 **CHAN SIEH ENTERPRISES CO.,LTD.**

台北市南京東路二段90號3樓 TEL ：(02)25816516(10 Lines)
FAX ：(02)25317923.25816899
3F.,90. SEC. 2, NANKING. E. RD. TAIPEI, TAIWAN R. O. C. E-mail : chansieh@ms17.hinet.net

P-730T

一、簡介：

P-730T 為苯乙烯-壓克力共聚合之水性樹脂，係室外亮光用水性水泥漆之樹脂，具極優越之光澤性、機械安定性及顏料混合性。

二、一般物性：

外　觀 ： 乳白色乳液
主成分 ： 苯乙烯-壓克力共聚合水性樹脂
固型分 ： 46±1%
P　H ： 8±1
黏　度 ： 2000±500 cps
(BROOKFIELD VISCOMETER,RVF,#3/10 rpm/30℃)
離子性 ： 陰離子
M.F.T. ： 約 22℃
貯存性 ： 6 個月；可置放於室內或室外；開封後請儘快使用完畢。

三、應用例：

(1) 參考配方：見 P.2

(2) 樹脂特性：

- 塗膜具有優越之光澤性。
- 塗膜具有極優越之耐候、耐水、耐鹼性
- 樹脂具有良好之機械安定性及顏料混合性。
- 塗膜之表面硬度高，耐污染性良好。
- 塗料化之作業性良好。

四、包裝：

淨重 200Kg，用鐵桶包裝。

參考配方：

	原　料	用　量(Kg)	使　用　廠　牌
(a)	乙二醇	2.0	
	分散劑	0.4	(R&H Tamol 731)
	濕潤劑	0.2	(Nopco 188A)
	消泡劑	0.1	(Nopco 8034)
	水	7.0	
	二氧化鈦	25~27	
(b)	增黏劑	0.2	(Natrosol HEC 250 MR)
	水	5.0	
(c)	P-730T	56~58	
	造膜助劑	1.0	(Texanol CS-12)
	防腐劑	0.1	
	銨水	0.1	
	合計	101.1	

請注意：

在本說明書中所記載之配方，為本實驗室所使用，不負保證責任。

在使用之際，請先了解是否適用於所需之用途，再行使用。